

FICHE TECHNIQUE PRODUIT

Date d'émission 01/01/2024
 Fin de validité 30/06/2024

Site de production **BESSAC TPC - GISEMENT LA ROUQUIÉ - 81360 MONTREDON-LABESSONNIE Le Rivet - 81360 - MONTREDON-LABESSONNIE** Granulat **ROO/2 N non lavé**

Nature pétrographique **DIABASE/SCHISTE/MICRO-GRANIT/CORNEENNE** Elaboration **Naturel - CONCASSAGE**

Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le fournisseur s'engage

Classe granulaire **0 2** Norme **NF P18-545 - Article 8 - Code a (TE)**


	0.063	0.125	0.25	0.5	D/2 1	D 2	1.4 D 2.8	2 D 4	MB (g/Kg)	Ecs (s)	W (%)	Pp (Mg/m³)	WA24 (%)
Vss + u	20				74	97	100	100	2.5	100			
Vss	18				70	95	100	100	2	100			
Vsi	12				50	85	98	100	0	35			
Vsi - u	10				46	83	97	100	0	33			
sf Max	1.82				6.06								

Partie informative

Résultat des essais de fabrication : du 01/07/2023 au 31/12/2023

Résultat des autres essais : du 01/01/2022 au 31/12/2023

	0.063	0.125	0.25	0.5	D/2 1	D 2	1.4 D 2.8	2 D 4	MB (g/Kg)	Ecs (s)	W (%)	Pp (Mg/m³)	WA24 (%)
Nbr. val	20	20	20	20	20	20	20	20	21	3	20	1	1
Maxi	18.0	25.0	36.8	50.1	67.9	93.9	99.9	100.0	2.0	48	3.3	2.90	0.6
XF + 1.25 sf	18.0	24.5	34.1	46.3	63.2	92.5	99.8	100.0	1.9	49	2.6	2.90	0.6
XF	17.1	22.8	31.0	42.0	58.8	90.0	99.5	100.0	1.6	47	1.6	2.90	0.6
XF - 1.25 sf	16.2	21.1	28.0	37.7	54.4	87.5	99.2	100.0	1.3	45	0.7	2.90	0.6
Mini	15.3	19.7	24.8	32.8	52.5	86.5	99.0	100.0	1.2	46	0.5	2.90	0.6
sf	0.75	1.36	2.44	3.42	3.51	2.01	0.25	0.00	0.27	1.22	0.76	0.00	0.00



Essai(s) complémentaire(s)

MBf NF EN 933-9 14/11/2023 5.7

MILHAU Mathieu
 Responsable de laboratoire

S.A. BESSAC TPC
 TRAVAUX PUBLICS & CARRIÈRES
 "Le Rivet"
 81120 REALMONT
 Tél. : 05 63 55 51 29 - Fax : 05 63 45 56 22
 Siret : 316 831 197 00017 - APE 4221Z