



BESSAC
TP & C

BESSAC S.A.
Travaux Publics & Carrière
Tél. 05 63 55 51 29 / Fax. 05 63 45 56 22
Site internet : www.bessac-tpc.fr
Courriel : email@bessac-tpc.fr
Le Rivet - 81120 REALMONT

FICHE TECHNIQUE PRODUIT

Date d'émission 01/01/2024
Fin de validité 30/06/2024

Site de production **BESSAC TPC - GISEMENT LA ROUQUIÉ - 81360 MONTREDON-LABESSONNIE** Granulat **RO10/14 N lavé**
Le Rivet - 81360 - MONTREDON-LABESSONNIE

Nature pétrographique **DIABASE/SCHISTE/MICRO-GRANIT/CORNEENNE** Elaboration **Naturel - CONCASSAGE**

Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le fournisseur s'engage

Classe granulaire **10 14** Norme **NF P18-545 - Article 8 - Code B II (BE)**

	0.5	d/2 5	d 10	12.5	D 14	1.4 D 20	2 D 28	f (%)	FI (%)	LA	MDE	LA+MD E	PSV	W (%)	Pp (Mg/m ³)	WA24 (%)	Pb (Mg/m ³)
Vss + u	1	6	20		100	100	100	0.5	24	28	23	39	100				
Vss	1	5	15		95	100	100	0.5	20	25	20	35	100				
Vsi	0	0	5		85	98	100	0	0	0	0	0	50				
Vsi - u	0	0	0		80	97	100	0	0	0	0	0	46				
sf Max																	


* LA et MDE avec application de la règle de compensation avec LA et MDE pris sur la fraction 6.3/10

Partie informative

Résultat des essais de fabrication : du 01/01/2023 au 31/12/2023

Résultat des autres essais : du 01/01/2022 au 31/12/2023

	0.5	d/2 5	d 10	12.5	D 14	1.4 D 20	2 D 28	f (%)	FI (%)	LA	MDE	LA+MD E	PSV	W (%)	Pp (Mg/m ³)	WA24 (%)	Pb (Mg/m ³)
Nbr. val	5	5	5	5	5	5	5	5	6	2	7	1	2	5	1	1	1
Maxi	0.9	1.1	13.3	69.6	91.4	100.0	100.0	0.5	17	13	19	-	56	0.9	2.85	0.9	1.40
XF + 1.25 sf	1.0	1.2	12.9	68.5	91.4	100.0	100.0	0.5	17	13	19	-	58	0.8	2.85	0.9	1.40
XF	0.7	0.9	10.4	61.9	88.5	100.0	100.0	0.4	15	13	18	30	55	0.5	2.85	0.9	1.40
XF - 1.25 sf	0.4	0.7	7.9	55.3	85.6	100.0	100.0	0.4	13	13	17	-	52	0.2	2.85	0.9	1.40
Mini	0.4	0.6	8.3	56.5	85.7	100.0	100.0	0.4	14	13	16	-	53	0.4	2.85	0.9	1.40
sf	0.22	0.20	2.00	5.25	2.34	0.00	0.00	0.19	1.26	0.00	1.01	-	2.24	0.22	0.00	0.00	0.00



Essai(s) complémentaire(s)

MILHAU Mathieu
Responsable de laboratoire

S.A. BESSAC TPC
TRAVAUX PUBLICS & CARRIÈRES
"Le Rivet"
81120 REALMONT
Tél. : 05 63 55 51 29 - Fax : 05 63 45 56 22
Site : 316 831 197 00017 - APE 4221Z