



BESSAC  
TP & C

**BESSAC S.A.**  
**Travaux Publics & Carrière**  
Tél. 05 63 55 51 29 / Fax. 05 63 45 56 22  
Site internet : [www.bessac-tpc.fr](http://www.bessac-tpc.fr)  
Courriel : [email@bessac-tpc.fr](mailto:email@bessac-tpc.fr)  
Le Rivet - 81120 REALMONT

## FICHE TECHNIQUE PRODUIT

Date d'émission 01/07/2024  
Fin de validité 31/12/2024

Site de production **BESSAC TPC - GISEMENT LA ROUQUIÉ - 81360 MONTREDON-LABESSONNIE** Granulat **RO2/4 N lavé**  
**Le Rivet - 81360 - MONTREDON-LABESSONNIE**

Nature pétrographique **DIABASE/SCHISTE/MICRO-GRANIT/CORNEENNE** Elaboration **Naturel - CONCASSAGE**

### Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le fournisseur s'engage

Classe granulaire **2 4** Norme **NF P18-545 - Article 8 - Code B II (BE)**

	0,5	d/2 1	d 2	D/1.4 2.8	D 4	1.4 D 5.6	2 D 8	f (%)	LA	MDE	LA+MD E	PSV	W (%)	Pp (Mg/m <sup>3</sup> )	WA24 (%)	Pb (Mg/m <sup>3</sup> )
Vss + u	1	3	15	62	95			0.5	28	23	39					
Vss	1	2	10	50	90			0.5	25	20	35					
Vsi				20	80	98	100					50				
Vsi - u				8	75	97	100					46				
sf Max				9.09												


\* LA et MDE avec application de la règle de compensation avec LA et MDE pris sur la fraction 6.3/10

### Partie informative

Résultat des essais de fabrication : du 01/01/2024 au 30/06/2024

Résultat des autres essais : du 01/07/2022 au 30/06/2024

	0,5	d/2 1	d 2	D/1.4 2.8	D 4	1.4 D 5.6	2 D 8	f (%)	LA	MDE	LA+MD E	PSV	W (%)	Pp (Mg/m <sup>3</sup> )	WA24 (%)	Pb (Mg/m <sup>3</sup> )
Nbr. val	6	6	6	6	6	6	6	6	2	10	1	1	6	2	2	2
Maxi	1.0	1.6	5.4	33.9	86.6	100.0	100.0	0.5	14	19	-	56	5.7	2.90	0.9	1.35
XF + 1.25 sf	1.1	1.6	5.2	33.2	85.3	100.0	100.0	0.5	15	19	-	56	5.3	2.90	0.9	1.38
XF	<b>0.9</b>	<b>1.3</b>	<b>4.6</b>	<b>31.2</b>	<b>82.3</b>	<b>99.9</b>	<b>100.0</b>	<b>0.4</b>	<b>14</b>	<b>18</b>	<b>31</b>	<b>56</b>	<b>3.3</b>	<b>2.89</b>	<b>0.8</b>	<b>1.33</b>
XF - 1.25 sf	0.7	1.0	4.0	29.2	79.4	99.8	100.0	0.3	13	17	-	56	1.3	2.88	0.7	1.28
Mini	0.6	0.8	3.9	29.3	80.0	99.7	100.0	0.3	13	16	-	56	1.8	2.88	0.8	1.30
sf	0.14	0.27	0.50	1.61	2.36	0.12	0.00	0.09	1.00	0.97	-	0.00	1.63	0.01	0.05	0.04



Essai(s) complémentaire(s)

MILHAU Mathieu  
Responsable de laboratoire

S.A. BESSAC TPC  
TRAVAUX PUBLICS & CARRIÈRES  
"Le Rivet"  
81120 REALMONT  
Tél. : 05 63 55 51 29 - Fax : 05 63 45 56 22  
Site : 316 831 197 00017 - APE 42212