



BESSAC
TP & C

BESSAC S.A.
Travaux Publics & Carrière
Tél. 05 63 55 51 29 / Fax. 05 63 45 56 22
Site internet : www.bessac-tpc.fr
Courriel : email@bessac-tpc.fr
Le Rivet – 81120 REALMONT

FICHE TECHNIQUE PRODUIT

Date d'émission 01/07/2026
Fin de validité 31/12/2026

Site de production

BESSAC TPC - GISEMENT LA ROUQUIÉ - 81360
MONTREDON-LABESSONNIE
Le Rivet - 81360 - MONTREDON-LABESSONNIE

Granulat

RO2/4 N lavé

Nature pétrographique

DIABASE/SCHISTE/MICRO-GRANIT/CORNEENNE

Elaboration

Naturel - CONCASSAGE

Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le fournisseur s'engage

Classe granulaire

2

4

Norme

NF P18-545 - Article 8 - Code B II (BE)

	0.5	d/2 1	d 2	D/1.4 2.8	D 4	1.4 D 5.6	2 D 8	f (%)	LA	MDE	LA+MD E	PSV	W (%)	Pp (Mg/m³)	WA24 (%)	Pb (Mg/m³)
Vss + u	1	3	15	62	95			0.5	28	23	39					
Vss	1	2	10	50	90			0.5	25	20	35					
Vsi				20	80	98	100					50				
Vsi - u				8	75	97	100					50				
sf Max				9.09												

* LA et MDE avec application de la règle de compensation avec LA et MDE pris sur la fraction 6.3/10


Partie informative

Résultat des essais de fabrication : du 01/07/2024 au 30/06/2026

Résultat des autres essais : du 01/07/2024 au 30/06/2026

	0.5	d/2 1	d 2	D/1.4 2.8	D 4	1.4 D 5.6	2 D 8	f (%)	LA	MDE	LA+MD E	PSV	W (%)	Pp (Mg/m³)	WA24 (%)	Pb (Mg/m³)
Nbr. val	12	12	12	12	12	12	12	12	2	11	1	1	12	2	2	2
Maxi	0.9	1.2	4.4	33.4	85.5	100.0	100.0	0.5	14	19	-	55	6.0	2.86	0.9	1.40
XF + 1.25 sf	0.9	1.2	4.2	33.4	85.5	100.0	100.0	0.5	14	19	-	55	5.7	2.87	0.9	1.43
XF	0.6	1.0	3.4	28.5	83.0	99.8	100.0	0.4	14	17	30	55	3.7	2.86	0.9	1.37
XF - 1.25 sf	0.3	0.8	2.6	23.6	80.5	99.5	100.0	0.3	14	15	-	55	1.7	2.85	0.9	1.31
Mini	0.1	0.7	2.5	22.8	80.4	99.1	100.0	0.2	14	15	-	55	0.9	2.85	0.9	1.33
sf	0.21	0.14	0.66	3.90	1.99	0.27	0.00	0.09	0.00	1.26	-	0.00	1.61	0.01	0.03	0.05

Essai(s) complémentaire(s)



MILHAU Mathieu
Responsable de laboratoire

S.A. BESSAC TPC
TRAVAUX PUBLICS & CARRIÈRES
"Le Rivet"
81120 REALMONT
Tél. : 05 63 55 51 29 - Fax : 05 63 45 56 22
Siret : 316 831 197 00017 - APE 4221Z