



BESSAC
TP & C

BESSAC S.A.
Travaux Publics & Carrière
Tél. 05 63 55 51 29 / Fax. 05 63 45 56 22
Site internet : www.bessac-tpc.fr
Courriel : email@bessac-tpc.fr
Le Rivet - 81120 REALMONT

FICHE TECHNIQUE PRODUIT

Date d'émission 01/01/2024
Fin de validité 30/06/2024

Site de production **BESSAC TPC - GISEMENT LA ROUQUIÉ - 81360 MONTREDON-LABESSONNIE** Granulat **RO2/6.3 N lavé**
Le Rivet - 81360 - MONTREDON-LABESSONNIE
Nature pétrographique **DIABASE/SCHISTE/MICRO-GRANIT/CORNEENNE** Elaboration **Naturel - CONCASSAGE**

Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le fournisseur s'engage

Classe granulaire **2 6.3** Norme **NF P18-545 - Article 8 - Code B III (BE)**

	0.5	d/2 1	d 2	D/1.4 4.5	D 6.3	1.4 D 9	2 D 12.5	f (%)	FI (%)	LA	MDE	LA+MD E	PSV	W (%)	Pp (Mg/m³)	WA24 (%)	Pb (Mg/m³)
Vss + u	1	6	15		100	100	100	0.5	34	28	23	39	100				
Vss	1	5	10		98	100	100	0.5	30	25	20	35	100				
Vsi	0	0	0		88	98	100	0	0	0	0	0	50				
Vsi - u	0	0	0		83	97	100	0	0	0	0	0	46				
sf Max																	


* LA et MDE avec application de la règle de compensation avec LA et MDE pris sur la fraction 6.3/10

Partie informative

Résultat des essais de fabrication : du 01/01/2023 au 31/12/2023

Résultat des autres essais : du 01/01/2022 au 31/12/2023

	0.5	d/2 1	d 2	D/1.4 4.5	D 6.3	1.4 D 9	2 D 12.5	f (%)	FI (%)	LA	MDE	LA+MD E	PSV	W (%)	Pp (Mg/m³)	WA24 (%)	Pb (Mg/m³)
Nbr. val	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	7	1	2	3	1	1	1
Maxi	0.7	1.1	4.6	60.3	95.7	100.0	100.0	0.4	30	13	19	-	56	4.1	2.85	0.9	1.30
XF + 1.25 sf	0.8	1.1	4.8	63.9	96.7	100.0	100.0	0.4	30	13	19	-	58	4.6	2.85	0.9	1.30
XF	0.7	0.9	3.8	55.6	94.0	100.0	100.0	0.4	28	13	18	30	55	3.4	2.85	0.9	1.30
XF - 1.25 sf	0.6	0.7	2.8	47.3	91.3	100.0	100.0	0.4	26	13	17	-	52	2.2	2.85	0.9	1.30
Mini	0.6	0.8	3.0	48.0	91.6	100.0	100.0	0.4	27	13	16	-	53	2.3	2.85	0.9	1.30
sf	0.06	0.15	0.80	6.67	2.15	0.00	0.00	0.00	1.58	0.00	1.01	-	2.24	0.95	0.00	0.00	0.00



Essai(s) complémentaire(s)

MILHAU Mathieu
Responsable de laboratoire

S.A. BESSAC TPC
TRAVAUX PUBLICS & CARRIÈRES
"Le Rivet"
81120 REALMONT
Tél. : 05.63.55.51.29 - Fax : 05.63.45.56.22
Site : 316 831 197 00017 - APE 42212