



BESSAC  
TP & C

**BESSAC S.A.**  
**Travaux Publics & Carrière**  
Tél. 05 63 55 51 29 / Fax. 05 63 45 56 22  
Site internet : [www.bessac-tpc.fr](http://www.bessac-tpc.fr)  
Courriel : [email@bessac-tpc.fr](mailto:email@bessac-tpc.fr)  
Le Rivet - 81120 REALMONT

## FICHE TECHNIQUE PRODUIT

Date d'émission 01/01/2024  
Fin de validité 30/06/2024

Site de production **BESSAC TPC - GISEMENT LA ROUQUIÉ - 81360 MONTREDON-LABESSONNIE** Granulat **RO2/6.3 N non lavé**  
Le Rivet - 81360 - MONTREDON-LABESSONNIE

Nature pétrographique **DIABASE/SCHISTE/MICRO-GRANIT/CORNEENNE** Elaboration **Naturel - CONCASSAGE**

### Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le fournisseur s'engage

Classe granulaire **2 6.3** Norme **NF P18-545 - Article 8 - Code B III**

	d/2 1	d 2	D/1.4 4.5	D 6.3	1.4 D 9	2 D 12.5	f (%)	FI (%)	LA	MDE	LA+MD E	PSV	W (%)	Pp (Mg/m³)	WA24 (%)	Pb (Mg/m³)
Vss + u	3	15	81	100	100	100	2.3	34	28	23	39	100				
Vss	2	10	75	98	100	100	2	30	25	20	35	100				
Vsi	0	0	45	88	98	100	0	0	0	0	0	50				
Vsi - u	0	0	39	83	97	100	0	0	0	0	0	46				
sf Max			9.09													


\* LA et MDE avec application de la règle de compensation avec LA et MDE pris sur la fraction 6.3/10

### Partie informative

Résultat des essais de fabrication : du 01/01/2023 au 31/12/2023

Résultat des autres essais : du 01/01/2022 au 31/12/2023

	d/2 1	d 2	D/1.4 4.5	D 6.3	1.4 D 9	2 D 12.5	f (%)	FI (%)	LA	MDE	LA+MD E	PSV	W (%)	Pp (Mg/m³)	WA24 (%)	Pb (Mg/m³)
Nbr. val	11	11	11	11	11	11	11	11	2	7	1	2	11	1	2	1
Maxi	2.0	9.1	72.2	97.9	100.0	100.0	1.4	30	13	19	-	56	1.4	2.90	0.8	1.30
XF + 1.25 sf	1.8	7.7	73.7	98.0	100.0	100.0	1.2	30	13	19	-	58	0.9	2.90	0.8	1.30
XF	<b>1.3</b>	<b>5.2</b>	<b>62.9</b>	<b>96.2</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>0.8</b>	<b>27</b>	<b>13</b>	<b>18</b>	<b>30</b>	<b>55</b>	<b>0.5</b>	<b>2.90</b>	<b>0.8</b>	<b>1.30</b>
XF - 1.25 sf	0.8	2.7	52.1	94.4	100.0	100.0	0.5	24	13	17	-	52	0.1	2.90	0.8	1.30
Mini	0.8	2.9	50.6	94.2	100.0	100.0	0.5	23	13	16	-	53	0.3	2.90	0.8	1.30
sf	0.40	1.98	8.61	1.45	0.00	0.00	0.28	2.26	0.00	1.01	-	2.24	0.33	0.00	0.00	0.00



#### Essai(s) complémentaire(s)

MBf NF EN 933-9 14/11/2023 5.7

MILHAU Mathieu  
Responsable de laboratoire

S.A. BESSAC TPC  
TRAVAUX PUBLICS & CARRIÈRES  
"Le Rivet"  
81120 REALMONT  
Tél. : 05.63.55.51.29 - Fax : 05.63.45.56.22  
Site : 316 831 197 00017 - APE 4221Z