

	FICHE TECHNIQUE PRODUIT	Date d'émission 01/07/2024 Fin de validité 31/12/2024
--	-------------------------	--

Site de production	BESSAC TPC - GISEMENT LA ROUQUIÉ - 81360 MONTREDON-LABESSONNIE Le Rivet - 81360 - MONTREDON-LABESSONNIE	Granulat	RO4/6.3 N non lavé
Nature pétrographique	DIABASE/SCHISTE/MICRO-GRANIT/CORNEENNE	Elaboration	Naturel - CONCASSAGE

Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le fournisseur s'engage

Classe granulaire **4** **6.3** Norme **NF P18-545 - Article 8 - Code B III (TE)**


	d/2 2	d 4	5	D 6.3	1.4 D 9	2 D 12.5	f (%)	FI (%)	LA	MDE	LA+MD E	PSV	W (%)	Pp (Mg/m³)	WA24 (%)	Pb (Mg/m³)
Vss + u	3	15		95	100	100	2.3	34	28	23	39	100				
Vss	2	10		90	100	100	2	30	25	20	35	100				
Vsi	0	0		80	98	100	0	0	0	0	0	50				
Vsi - u	0	0		75	97	100	0	0	0	0	0	46				
sf Max																

* LA et MDE avec application de la règle de compensation avec LA et MDE pris sur la fraction 6.3/10

Partie informative

Résultat des essais de fabrication : du 01/01/2023 au 31/12/2023 Résultat des autres essais : du 01/01/2022 au 31/12/2023

	d/2 2	d 4	5	D 6.3	1.4 D 9	2 D 12.5	f (%)	FI (%)	LA	MDE	LA+MD E	PSV	W (%)	Pp (Mg/m³)	WA24 (%)	Pb (Mg/m³)
Nbr. val	13	13	13	13	13	13	13	13	2	7	1	2	13	1	2	1
Maxi	1.9	7.4	42.8	89.6	100.0	100.0	0.7	29	13	19	-	56	1.7	2.90	0.8	1.30
XF + 1.25s sf	1.7	6.8	41.6	89.8	100.0	100.0	0.7	29	13	19	-	58	1.0	2.90	0.8	1.30
XF	1.3	5.2	35.5	87.0	100.0	100.0	0.5	27	13	18	30	55	0.5	2.90	0.8	1.30
XF - 1.25s sf	0.9	3.6	29.4	84.2	100.0	100.0	0.3	25	13	17	-	52	0.0	2.90	0.8	1.30
Mini	0.8	3.5	28.5	82.9	99.9	100.0	0.3	24	13	16	-	53	0.3	2.90	0.8	1.30
sf	0.30	1.25	4.90	2.23	0.03	0.00	0.14	1.38	0.00	1.01	-	2.24	0.39	0.00	0.00	0.00



Essai(s) complémentaire(s)			
MBf	NF EN 933-9	14/11/2023	5.7

MILHAU Mathieu
Responsable de laboratoire

S.A. BESSAC TPC
TRAVAUX PUBLICS & CARRIÈRES
"Le Rivet"
81120 REALMONT
Tél. : 05.63.55.51.29 - Fax : 05.63.45.56.22
Site : 316 831 197 00017 - APE 4221Z