

FICHE TECHNIQUE PRODUIT

Date d'émission 01/07/2023
 Fin de validité 31/12/2023

Site de production **BESSAC TPC - Gisement La Rouquié** Granulat **RO0/20 N I2**
 Nature pétrographique **DIABASE/SCHISTE/MICRO-GRANIT/CORNEENNE** Elaboration **Naturel - CONCASSAGE**

Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le fournisseur s'engage

Classe granulaire **0 20** Norme **NF EN 13285 - GNT3 Ga**

	0.063	0.5	1	2	4	D/2 10	D/1.4 14	D 20	1.4 D 28	2 D 40	MB 0/D (g/Kg)	FI (%)	LA	MDE	LA+MD E	W (%)
LS	9	35	40	50	65	85		99	100		0.8		40	35		
Vss	9	20	29	38	51	79		99	100		0.8		40	35		
Vsi	4	10	15	22	35	63		85								
LI	4	10	15	22	35	55		85								
Etendue e		5	7	8	8	8										


* LA et MDE avec application de la règle de compensation avec LA et MDE pris sur la fraction 6.3/10

Partie informative

Résultat des essais de fabrication : du 01/01/2022 au 31/12/2022

Résultat des autres essais : du 01/01/2021 au 31/12/2022

	0.063	0.5	1	2	4	D/2 10	D/1.4 14	D 20	1.4 D 28	2 D 40	MB 0/D (g/Kg)	FI (%)	LA	MDE	LA+MD E	W (%)
Nbr. val	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	2	2	1	17
Maxi	8.4	16.6	22.3	34.4	47.6	78.5	93.9	98.8	100.0	100.0	0.7	50.1	22.0	33.0	-	4.1
XF + 1.25 sf	7.8	15.8	21.3	31.3	44.0	75.7	91.5	98.5	100.0	100.0	0.8	45.9	23.2	33.6	-	4.3
XF	6.5	13.7	18.6	27.3	39.6	70.7	87.0	97.9	100.0	100.0	0.6	40.1	20.5	32.3	50.5	3.8
XF - 1.25 sf	5.2	11.6	15.9	23.3	35.2	65.8	82.5	97.3	100.0	100.0	0.4	34.3	17.9	31.0	-	3.3
Mini	4.7	11.1	15.1	22.3	35.3	64.7	80.7	97.2	100.0	100.0	0.5	32.5	19.0	31.5	-	3.5
sf	1.01	1.66	2.17	3.17	3.55	3.96	3.61	0.47	0.00	0.00	0.17	4.62	2.12	1.06	-	0.42



Essai(s) complémentaire(s)

Masse volumique en vrac 13/06/2022 - Pb :
 1.50 Mg/m³
 Masse volumique réelle pré-séchée
 25/05/2022 - Pp : 2.792 Mg/m³

Date : 01/01/2023